



Conforme à la norme EN 50146

Série CCI

## Caractéristiques :

- Matière : copolymère RoHS.
- Sans halogène.
- Température de fusion : 186°C.
- Denture extérieure.
- Tenue à la flamme : UL 94 HB.
- Indice limite d'oxygène (LOI) : 22 %.
- Température :
  - d'utilisation : -45°C à + 85°C.
  - de montage : -30°C à + 60°C.
- Reprise d'humidité : < 1 %.
- Bonne résistance aux : bases, huiles, graisses, hydrocarbures, atmosphère saline.
- Bonne résistance aux rayons UV.
- Corrosivité des fumées : NFC 20-453 : < 5 %.
- Ne résistent pas aux solvants chlorés.
- Conditionnement par boîte de 100



Serrage Ø maxi	Code article	Référence	Longueur (mm)	Largueur (mm)
25	7101000	CCI6-115	115	6
45	7101010	CCI6-180	180	6
78	7101020	CCI6-290	290	6
100	7101030	CCI6-360	360	6
27	7101035	CCI9-132	132	9
40	7101040	CCI9-180	180	9
62	7101050	CCI9-265	260	9
93	7101060	CCI9-360	360	9
140	7101070	CCI9-510	510	9
220	7101080	CCI9-760	760	9

ées complètes

